



# DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Надежная защита
- Стойкость цвета
- Долгий срок службы
- Стойкость к УФ-излучению
- Хорошие кроющие свойства
- Легкость в нанесении



ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ ИЗ НОРВЕГИИ

# DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG



## ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Выбирая краску DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG, вы получаете продукт нового поколения для защиты древесины. DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG имеет многолетний опыт применения и постоянно модернизируется с учетом современных требований и новейших технологий. Сегодня мы можем предложить вам продукт, разработанный по уникальной технологии на основе акрила, модифицированного алкидом. Сочетание связующих и защитных свойств материала обеспечивает исключительно долгий срок службы.

Наличие свойств алкида улучшает адгезию. Свойства акрила обеспечивают защиту от вредного воздействия УФ-излучения и сохранность цвета. Сочетание этих свойств обеспечивает долгий срок службы покрытия, до 12 лет для наружных поверхностей.

DEMIDÉKK ULTIMATE подчеркивает структуру древесины, и наружные поверхности выглядят как новые долгое время.



## ПРИМЕНЕНИЕ КРАСКИ DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Дома из древесины находятся под постоянным воздействием природных факторов. Негативный эффект от воздействия УФ-излучения на необработанную древесину проявляется спустя непродолжительное время. Во избежание вредного воздействия рекомендуется применять грунт-пропитку VISIR. Необработанную древесину необходимо зачистить методом соскабливания или стальной щеткой до образования твердой поверхности. Краска DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG наносится на поверхность, обработанную грунт-пропиткой VISIR, сразу после его высыхания или через некоторое время, но не позднее, чем через 4 недели.

С краской DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG ваш дом будет долго выглядеть как новый, и вы избавите себя от необходимости регулярно перекрашивать дом, чтобы обновить цвет

или восстановить покрытие. DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG может применяться для ремонта ранее окрашенных или покрытых лазурью поверхностей. Данный продукт можно также наносить на поверхности, ранее окрашенные материалами на водной основе и на основе растворителя. DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG обладает превосходной кроющей способностью. Самое важное, что деревянные поверхности сохраняют привлекательный внешний вид надолго.

## СИЛЬНАЯ КОМАНДА НА СТРАЖЕ ДОЛГОВЕЧНОЙ ЗАЩИТЫ: ГРУНТ-ПРОПИТКА VISIR И КРАСКА DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG с грунт-пропиткой VISIR – это самая подходящая система для наружных деревянных поверхностей. Грунт-пропитка VISIR от компании JOTUN содержит фунгициды, защищающие от грибка, алкидные смолы, продлевающие срок службы покрытия, и УФ-фильтры.

Данная система покрытий идеально защищает наружные деревянные поверхности даже в условиях сурового климата.





# JOTUN

## DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

### НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  
ФАСАДОВ, ТЕРРАС,  
ОКОН И ДВЕРЕЙ

### DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

– высококачественная краска  
для наружных поверхностей



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежная защита
- стойкость цвета
- долгий срок службы
- стойкость к УФ-излучению
- хорошие кроющие свойства
- легкость в нанесении

### СВОЙСТВА

DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG разработан на основе технологии АМА (модифицированный алкидом акрил). Новейшие технологии обеспечивают высокую светостойкость, без потери глянца и цвета, а также продлевают срок службы покрытия. Обладает высокой светостойкостью. Краска легко наносится, быстро сохнет и обладает водоотталкивающими свойствами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DEMIDÉKK ULTIMATE TÄCKFÄRG рекомендуется как для новых, неокрашенных поверхностей, обработанных грунтом-пропиткой VISIR OLJEGRUNNING, так и для вновь окрашиваемых мореных (или ранее окрашенных) поверхностей. Может также использоваться в качестве финишного покрытия для нанесения на металлические поверхности с предварительной антикоррозионной обработкой.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белая база. Базы: А, В, С, красный оксид, охра, желтый. Белая база может применяться без колеровки, другие базы необходимо колеровать по системе Jotun Multicolor
Упаковка	0.9, 2.7, 4.5 и 9 литров
Расход материала	7–12 м <sup>2</sup> /л
Связующее	Модифицированный алкидом акрил
Разбавитель/средство для очистки	Вода
Плотность	1.24
Вязкость	190 сП
Сухой остаток	38
Время высыхания (на отлип)	0.5 часа
Блеск	20–30
Способ нанесения	Кисть, валик, распылитель.