



JOTUN

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

МАСЛЯНАЯ КРАСКА

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ФАСАДОВ, ТЕРРАС,
ОКОН И ДВЕРЕЙ

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG –

масляная краска высокого качества для наружных работ по дереву с высокой устойчивостью к атмосферному воздействию

ПРЕИМУЩЕСТВА

- долгий срок службы;
- стойкость к УФ-излучению;
- стойкость цвета;
- надежная защита;
- хорошие кроющие свойства;
- легкость в нанесении;



СВОЙСТВА

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG может применяться в суровых погодных условиях. Это износостойкая масляная краска с усиленной защитой от вредного воздействия ультрафиолетового излучения и увеличенным сроком службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG рекомендуется применять как для новой, грунтованной древесины, так и для мореных и окрашенных поверхностей. Может также использоваться в качестве финишного покрытия для стали и других металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|--|
| Цвет | Белый. Базы: А, В, С, Желтый, Охра и Красный оксид для колеровки по системе Jotun Multicolor. |
| Упаковка | Белый: 1, 3 и 10 литров. Базы в банках по 0,9, 2,7 и 9 литров. Базы Желтый и Охра в наличии только в банках по 2,7 и 9 литров. |
| Расход материала | 6–13 м ² /л |
| Связующее | Алкид |
| Разбавитель/средство для очистки | Разбавитель Jotun |
| Плотность | 1,32 (Белый) |
| Вязкость | 340–380 сП |
| Сухой остаток | 61 (Белый) |
| Время высыхания (на отлип) | Около 11 часов |
| Блеск | 40–60 полуглянцевая (Белый около 30) |
| Способ нанесения | Кисть, валик. Нанесение методом распыления может осуществлять только специалист. |