

Технический паспорт Flügger 2-in-1 Classic

Flügger



Описание продукта

Прозрачная пропитка и одновременно грунтовка для деревянных поверхностей. Содержит УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФИЛЬТР, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия солнечных лучей. Хорошо проникает в древесину и в то же время образует защитную плёнку на поверхности. Имеет гелеобразную консистенцию, что делает процесс нанесения легким и предотвращает стекание с кисти.

- Продляет срок службы древесины
- Легко наносится и не капает с кисти
- Подчёркивает структуру дерева
- Гарантия до 5 лет

Нанесение

Предназначена для наружных работ по дереву, как для первичной окраски, так и для ремонтной, например дощатые заборы, настилы или навесы. Для внутренних работ используется только на окнах и внешних дверях. Также подходит для окраски ранее обработанных деревянных конструкций, включая древесину, пропитанную под давлением или подвергнутую вакуумной обработке.

Основание должно быть чистым, сухим, и твердым. Очистить перед нанесением с помощью Flügger Facade Clean или Fluren 37 Basic Cleaner.

Удалите плесень и наросты грибка с помощью Flügger Facade Anti-green.

Очистите мелящиеся и шелушащиеся участки от старой пропитки и произведите окраску как по повреждённой древесине.

Зачистите глянцевые поверхности до матовости.

Нанесите кистью.

Оптимальная долговечность может быть достигнута при нанесении 2 слоев покрытия, в зависимости от степени воздействия влаги. Не рекомендуется для поверхностей ранее окрашенных акриловой/ алкидной краской.

Примечание! Чтобы минимизировать риск отслаивания, полупрозрачная обработка рекомендуется на горизонтальных конструкциях, где есть риск скопления воды или на деревянных изделиях подверженных сильному воздействию влаги, например: незащищенные торцы древесины, которые могут впитывать влагу.

Примечание! Процент содержания влаги в древесине перед обработкой краской не должен превышать: - окна и двери: 12 % ± 3 - выступы, заборы и кровли: 18 % . Мы рекомендуем Flügger Wood Oil Classic для обработки зданий из бревна, бруса а также при строительстве из дерева с использованием запиллов, шпунтов и т.п.. При других типах обработки есть риск отслаивания.

Технические данные

Тип	Пропитка по дереву на алкидно-масляной основе.
Удельный вес:	0,87 кг/л
Степень блеска:	30, полуматовая
Сухой остаток:	По весу: 30% По объему: 24%
Расход:	Не струганное дерево: 4-5 м ² /л Струганное дерево: 8-10 м ² /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C при максимальной влажности 80%
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 6 ч Интервал перекрытия: 12 ч Полное отверждение: Несколько дней
Разбавитель:	Не разбавлять
Очистка инструментов и т.д.:	Уайт спирт
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.